

※他業種案内あり

仕 様 書

- 1品名エンブレム（活動服用）
- 2数量80枚
- 3材質

(1) (A)表面熱硬化性シリコン

(2) (B)表面人工皮革

ア構成

基布（中間）～ダブルニット

原糸（表・裏面）～極細アクリル繊維フロック（0.11dtex）

樹脂（含浸）～ポリウレタン樹脂

イ混用率

アクリル繊維～40%（±5）

ポリエステル繊維～58%（±5）

ポリウレタン樹脂～2%（±1）

ウ性量

目付～270g/m²±10%

布厚～0.8mm±0.1mm

エ 物性・染色堅牢度

試験項目		基準	試験方法
引張強度	ウェール	90N/cm 以上	JIS L-1096
		掴み巾5cmの場合、450N	掴み巾が1cmではない場合、測定値（N）を
	コース	60N/cm 以上	掴み巾（cm）で割り、その測定値のNの単位を、
		掴み巾5cmの場合、300N	N/cmの単位に換算して判定する。
引張伸度	ウェール	70% 以上	JIS L-1096
	コース	10% 以上	
引裂強度	ウェール	20N 以上	JIS L-1096
	コース	20N 以上	シングルタンク法
耐光堅牢度（4級）		4級	JIS L-0842
摩擦堅牢度	乾	4級	JIS L-0849
	湿	4級	
洗濯堅牢度	変	4級	JIS L-0844
	汚	4級	
ドライクリーニング	変	4級	JIS L-0860
堅牢度	汚	4級	
水堅牢度	変	4級	JIS L-0846-1992
	汚	4級	B法 16時間
耐熱	変	4級	JIS L-0217 301法
210℃（301法）	形状変化	変化認めず	
昇華堅牢度	変	4級	JIS- L-0854
	汚	4級（綿）	
		4級（ポリエステル）	
汗堅牢度	変	4級	JIS- L-0848
酸性	汚	4級（綿）	
		4級（ポリエステル）	
汗堅牢度	変	4級	
アルカリ性	汚	4級（綿）	
		4級（ポリエステル）	

- (3) (C)裏面 材質：面ファスナー（フック）加工
色 ：黒
- 4 構造 表面 ～ 彫刻金型に熱硬化性シリコン樹脂を充填し、周辺の不必要な樹脂を掻き取り、その上に表面生地を置き熱板で押圧して硬化接着を行う。
- 5 仕上げ 外形の抜き加工をする。
- 6 図柄・寸法 見本のとおり
- 7 納入場所 警防課
- 8 納入期限 令和9年3月8日
- 9 その他 詳細事項については、消防局担当者と協議すること。

担当者	:	被服担当		契約担当	
		消防局警防課	野下	消防局総務課	大冨
		内	線 112224	内	線 112135
		ダイヤルイン	222-0146	ダイヤルイン	222-0280